

# Takehara Kagaku Kogyo Co., Ltd.

(TAKEHARA CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD)

## Osaka Office

Osaka-Daiichi Seimei Building,  
8-17, Umeda 1-Chome, Kita-ku,  
Osaka 530-0001, Japan

## HEAD OFFICE

9-7, NAKAZAKI 1-CHOME, AKASHI 673, JAPAN

## TOKYO OFFICE

TOEI NISHI-SHINBASHI BUILDING, 13-5, NISHI-  
SHINBASHI 1-CHOME, MINATOKU, TOKYO 105, JAPAN

## PLANTS

HIROSHIMA, OKAYAMA, FUKUSHIMA, MALAYSIA

## Лист данных

### NEOLIGHT SA-200

Поверхностно обработанный осажденный карбонат кальция

#### Применения:

Печатные краски, ЛКМ

#### Физические характеристики:

	Спецификация
Поверхностная обработка	Канифолевая кислота
Размер частиц (мкм)	0.08 (типичный)
Насыпная плотность (г/мл)	0.32 – 0.44
Белизна (%)	мин. 90.0
Влажность (%)	макс. 1.0
pH (концентрация протонов)	7.9 - 9.1
Маслоёмкость (мл/100г)	26 - 30
Площадь поверхности удельная (м <sup>2</sup> /г)	16 - 20