



## ООО «Титановые Инвестиции»

# TiOx-230 TITANIUM DIOXIDE

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

Продукт	Диоксид титана. Пигмент рутильной формы, произведённый по сульфатной технологии.
Производитель	ООО «Титановые Инвестиции»
Внешний вид	Порошкообразный материал белого цвета с высокой яркостью.
Обработка поверхности	Соединения кремния, алюминия и органические вещества.
Применение	Белый пигмент, обработанный оксидом кремния, гидроксидом алюминия, предназначен для широкого применения в производстве лаков и красок на основе органических растворителей и воды, порошковых красок и пластиков. Пигмент имеет специальную органическую обработку для улучшения диспергируемости в различных дисперсионных системах. Обладает хорошей светосто- и атмосферостойкостью, что обеспечивает длительное сохранение блеска покрытий при воздействии погодных условий.
Упаковка	Бумажные мешки: 25 кг. Контейнеры биг-бег: 500, 1000 кг.
Хранение	Хранить в закрытых сухих складских помещениях. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

### **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:**

ТУ	2321-001-17547702-2014
ISO 591-1: 2000	R2
ASTM D 476-00 (2005)	Type III
CAS	13463-67-7
EINECS	236-675-5

### **ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА:**

TiO <sub>2</sub> , % масс.	не менее	90	ISO 591-1
Влага на момент упаковки, % масс.	не более	0,5	ISO 787-2
Остаток на сите с сеткой 0045, % масс.	не более	0,010	ISO 787-18
pH водной суспензии		6,5 - 8,0	ISO 787-9
Разбеливающая способность, у.е.		1900 - 2300	ISO 787-17
Укрывистость, г/м <sup>2</sup>		23 - 26	ISO 6504-3
Диспергируемость, мкм		11 - 13	ISO 8780-4
Маслоёмкость, г/100 г пигмента		20 - 25	ISO 787-5
Истинная плотность, г/см <sup>3</sup>		3,80	ISO 787-10
Белизна, у.е. <sup>I</sup>		96,5 - 97,0	ISO 787-1
L* (CIELAB) <sup>I</sup>		97,0 - 98,0	ISO 787-1
b* (CIELAB) <sup>I</sup>		1,5 - 2,0	ISO 787-1

Примечание: I - Метод определения: в порошке, запрессованном в таблетку.

Производство продукции ООО «Титановые Инвестиции» сертифицировано согласно системы менеджмента качества ISO 9001:2008.

Эта информация является общим описанием свойств марки TiOx-230 и ее потенциальных областей применения. Данные основаны на регулярно проводящихся исследованиях производимого диоксида титана, а также на нашем опыте и опыте наших партнеров по его применению. Приведенные здесь значения не должны рассматриваться как гарантия, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы не можем давать гарантии того, что марка TiOx-230 будет подходить для ваших специфических условий применения.