ООО "АЛЬТЕРХИМ"
ИНН7721300645 КПП772401001
117405, г. Москва, улица Дорожная, дом 60Б, этаж 4 офис 442

ОПИСАНИЕ

Диоксид титана R-216 белый пигмент, рутильной формы, полученный сульфатным способом, в мешках по 25 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не растворим в воде и кислотах. При нагревании окрашивается в желтый цвет, исчезающий после охлаждения. Высокая разбеливающая способность хорошая совместимость с любым пленкообразователем, высокая атмосферо - и влагостойкость, нетоксичность, химическая стойкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Диоксид титана R-216 продукт общего назначения, широко используемый в промышленности, включая внутренние и наружные лкм покрытия, внутренние и наружные латексные краски, промышленные покрытия, порошковые покрытия, дорожную краску, антикоррозийную краску, противообрастающую краску, морскую краску. Может быть использован в производстве пластмасс (ПВХ, ПЭ, полистирол и полиуретан и т. Д.) каучуке, печатных красках, коже, бумажном производстве, декоративной бумаге и т. д.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Диоксид титана рекомендуется хранить в плотно закрытой таре, прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, предохранять от атмосферной влажности и высоких температур, в удаленности от несовместимых продуктов — сильных кислот и окислителей. Срок годности составляет 2 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Показатели	Спецификация	Результат
Активное содержание TiO2, %	92.0 мин	93
Содержание рутила, %	96.0 мин	97
Белизна	Однородная	Соответствует
Летучее вещество при 105ºC, %	0.5 макс	0.45
Растворимость в воде, %	0.5 макс	0.46
Остаток на сите 45µm, %	0.1 макс	0.08
PH водной суспензии	6.5-8.5	07.июн
Яркость, %	95 мин	96.0
Поглощение масла, г/100г	23 макс	22
Интенсивность пигмента, число Рейнольдса	1720 мин	1750
Заключение	соответствует	соответствует

Транспортировка

Продукт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Груз не классифицируется как опасный в соответствии с международными правилами перевозки. Обязательное наличие знака «Беречь от влаги».